

Cuadrado

Departamento comercial

Siderurgica Sevillana S.A. - Autovía A-92. Km. 6
41500 Alcalá de Guadaíra - Sevilla (España)

Tel +34 95.497.93.00 - **Fax** +34 95.497.93.15

Email ventas.sise@rivagroup.com

Revisión 11/2017

DE ACUERDO CON LAS NORMAS

SIDERURGICA SEVILLANA S.A. ofrece al mercado cuadrados de acero laminado en caliente para:

A. Usos generales.

B. Calibrar en frío.

A. Usos generales

AE 235	UNE 36080/85
AE 275	UNE 36080/85
AE 355	UNE 36080/85
St 44.2	DIN 17100/80
St 52.3	DIN 17100/80
Gr 43 B	BS 4360/1986
Gr 50 C	BS 4360/1986
E 28.2	NF A 35501/81
E 36.3	NF A 35501/81
S 235 JR	UNE EN 10025
S 275 JR	UNE EN 10025
S 355 JO	UNE EN 10025
S 275 JR	BS EN 10025
S 355 JO	BS EN 10025
S 275 JR	NF EN 10025
S 355 JO	NF EN 10025

B. Calibrar en frío

St 37,2	DIN 17100
St 37 K	UNI
St 52,3	DIN 17100
St 52 K	UNI
SAE 1018	-
F 1110	UNE 36011-75
F 1140	UNE 36011/75
Fe 360 B	EN 10025/90 KZ
Fe 510 C	EN 10025/90 KZ

TABLAS DE SECCIONES PARA CUADRADOS

Lado mm	Peso kg/m	Sección mm ²	Sup. Pint. m ² /m
12	1,130	1,44	0,048
14	1,540	1,96	0,056
16	2,010	2,56	0,064
18	2,540	3,24	0,072
20	3,140	4,00	0,080
22	3,800	4,84	0,088
25	4,910	6,25	0,100
30	7,060	9,00	0,128
40	12,600	16,00	0,160
12	1,130	1,44	0,048
14	1,540	1,96	0,056
16	2,010	2,56	0,064
18	2,540	3,24	0,072
20	3,140	4,00	0,080
22	3,800	4,84	0,088
25	4,910	6,25	0,100
30	7,060	9,00	0,128
40	12,600	16,00	0,160

C) Las medidas y tolerancias de los cuadrados fabricados por SIDERURGICA SEVILLANA S.A. cumplen con las especificaciones de las Normas: UNE 36542 - DIN 1014

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tels:	34 - 95 497 93 02 34 - 95 497 93 03 34 - 95 506 02 08 34 - 95 506 02 49
Fax:	34 - 95 497 93 17 34 - 95 497 93 18
Área de ventas:	ventas.sise@rivagroup.com
Área de compras:	compras.sise@rivagroup.com
Área de de chatarra:	chatarra.sise@rivagroup.com